

PRODUKT DATA

NR.1 GROENE VERFAFBIJT

OMSCHRIJVING

RUST-OLEUM® NR.1 Groene Verfabijs is een zeer effectief, verfoplossend /-opwerkend materiaal zonder methyleenchloride.

AANBEVOLEN TOEPASSING

RUST-OLEUM® NR.1 Groene Verfabijs wordt gebruikt om snel oude verflagen of lijm(resten) te verwijderen. RUST-OLEUM® NR.1 Groene Verfabijs is ontwikkeld om alle soorten olie- en alkydhars gebaseerde verflagen, emulsieverven, vernis en de meeste 2-componenten coatings van metalen-, minerale-, en houten ondergronden te verwijderen.

RUST-OLEUM® NR.1 Groene Verfabijs bevat geen methyleenchloride, NMP, zuren, logen, biociden en conserveringsmiddelen. Het tast metaal, minerale en houten oppervlakken niet aan.

TECHNISCHE GEGEVENS

Uiterlijk: Transparante, thixotrope laag
Samenstelling: Speciaal oplosmiddelmengsel en paraffinewas
VOC-gehalte: 900 g/l

Rendement

Theoretisch: 250 - 500 g/m² ≈ 2 - 4 m²/l.
Praktisch: Afhankelijk van veel factoren zoals porositeit en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Losse verflagen zo goed mogelijk wegschrapen.

Het blik voorzichtig openen: blik kan onder lichte druk staan.

Met een kwast (wegwerp kwast, plat of rond) een gelijkmatige, dikke laag RUST-OLEUM NR.1 Groene Verfabijs aanbrengen. Geen synthetische kwasten gebruiken.

NR.1 Groene Verfabijs 10 tot 15 minuten laten inwerken en vervolgens de oude verflaag met schraper of plamuurmes verwijderen.

Bij dikke lagen en sommige (2-componenten) coatings kan een additionele behandeling nodig zijn.

Na gebruik het oppervlak met een reiniger (bijv. ND14) of schoon water reinigen en voor gebruik van een coating volledig laten drogen.

APPLICATIE CONDITIES

Temperatuur van lucht, ondergrond en materiaal tussen 5 en 25 °C en relatieve luchtvochtigheid onder 85%.

OPMERKINGEN

RUST-OLEUM NR.1 Groene Verfabijs kan kunststoffen zoals PVC, polystyreen enz. aantasten. In geval van twijfel een verdraagzaamheidstest uitvoeren.

VEILIGHEID

Niet in de directe nabijheid van vuur, hete oppervlakken of laswerkzaamheden gebruiken.

Niet roken. Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

OPSLAGSTABILITEIT

1 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 25°C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.S

11, Rue Jules Verne, B.P. 60039
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)1 30 40 00 44
F +33 (0)1 30 40 99 80
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Rotterdam House
116 Quayside
Newcastle
NE1 3DY
United Kingdom
T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu