

**Product Beschrijving:** Speciaal water gedragen acylmuurverf met metallic-pearl pigmenten die een gestreept effect geeft.

**4 Standaard kleuren :**

Oyster white	Pewter
Copper	Bronze

**Verpakking :** 1L en 5L

**Aanbevolen voor gebruik :** Alleen binnen. Voor gezichtsbepalende wanden in restaurants , woonkamer , keuken en etc.... . Opbrengen op gladde en droge ondergronden , op geverfde of niet geverfde ondergronden.

**Opbreng – advies :**

- Verf de wand met 1 laag Tribe Palet of Africa in de kleur van de gekozen Zambezi. Gebruik hiervoor een roller .
- Na droging van ongeveer 4 – 6 uur kan de Zambezi opgebracht worden met een spalter. Nadien de Zambezi goed trekken met de spalter spalter (150mm).
- Werk vlot door zodat je altijd in een natte rand werkt.
- Na droging van circa 4 uur nog een laag Zambezi verf op dezelfde wijze aanbrengen.
- Maak de hele muur in één keer af.

**Verbruik :**

Tribe Palet of Africa : 9 m<sup>2</sup>/Ltr per laag

Tribe Zambezi : 3 m<sup>2</sup>/Ltr per laag

**Schoonmaken** : Tribe Zambezi Texture is op waterbasis , kwasten en verfröllers met water schoonmaken.

**Algemene informatie Tribe Zambezi Texture:**

- Ondergrond moet droog zijn met minder dan 10% vocht.
- Werk niet met temperaturen onder de 10°C of boven 35°C en een vochtigheid van onder de 10% of boven 80%

- Altijd goed het blik roeren voor gebruik.
- Dergelijke decoratieve verven worden in partijen gefabriceerd. Derhalve kan niet gegarandeerd worden dat de kleur van partij tot partij perfect zal aansluiten. Koop daarom voldoende voor het werk.
- Gebruik alleen schoon gereedschap, ook tijdens het werk
- Plak het werkgebied netjes af en verwijder tape direct na het werk.
- Maak de muur in één keer af zonder onderbreking en ga niet terug naar eenmaal voltooid werk.
- Werk met het opbrengen vlot aan in een natte rand door.
- Vraag uw leverancier om advies als iets niet duidelijk mocht zijn.
- Tribe Zambezi Textuur kan niet worden verdund
- Hou buiten bereik van Kinderen
- Ventileer tijdens het werk maar sluit alle ramen en deuren tijdens het drogen.
- Mogelijke oog contaminatie direct met water uitspoelen.
- VOS waarde valt binnen de EU normering : minder dan 30g/Ltr
- Verfresten en verf blikken afgeven op het gemeentelijke depot.
- Gezien het feit dat de leverancier niet verantwoordelijk is voor de uitvoering van het werk, kan zij geen garantie afgeven op het eindresultaat.

#### **Technische informatie**

- Viscositeit : 110-115 ku
- Soortelijk gewicht : 1,13g/ml
- PH waarde : 9 – 9,5
- Gewicht vaste stoffen : 47%
- Volume vaste stoffen : 45%
- Pigment volume concentratie : 22%
- Verbruik : 3 – 4 m<sup>2</sup>/Ltr
- Dikte droge verf : 112 microns
- Oppervlakte droog : < 2 uur
- Volledig droog : < 4 uur
- Overschilderbaar : > 6 uur
- Droog mechanisme : waterverdamping
- Bindmiddel : Pure Acrylic
- Vluchtig oplosbare stoffen : < 30g/Ltr