



BESCHRIJVING

NIVEAU DEKKENDE MUURPRIMER is een watergedragen isolerende primer met een goede dekkraft voor binnenmuren.

EIGENSCHAPPEN

- Heel goede dekkraft.
- Sterk impregnerende en versterkende werking op absorberende ondergronden.
- Isoleert vlekken in de ondergrond en verschil in inzuiging zodat glans- en kleurverschillen in de eindlaag tot een minimum herleid worden.
- Verhoogt de open tijd van de afwerkingslaag, zodat de kans op aanzetten afneemt.
- Zeer strakke vloei die mooie afwerking bevordert.
- Overschilderbaar met elk type verf.
- Hoog rendement.
- Goede hechting.
- Geurarm.

HOUDBAARHEID

Vorstvrij en droog is het product minimum 1 jaar houdbaar in oorspronkelijke gesloten verpakking.

TOEPASSING

NIVEAU DEKKENDE MUURPRIMER is geschikt voor muren binnen en plafonds in pleisterwerk, gipskartonplaten, metselwerk, beton etc. Neemt ook verschil in inzuiging weg bij reeds geschilderde oppervlakten.

BEPERKINGEN

- Niet gebruiken wanneer de temperatuur van lucht en oppervlak onder de 5°C is en max 30°C.
- Relatieve vochtigheid max 80%.
- Raadpleeg steeds veiligheidsinformatieblad.

VEILIGHEID EN HYGIËNE

Zie Veiligheidsinformatieblad. Buiten bereik van kinderen houden.

REINIGING

Reinigen met water. Het is aanbevolen uw gereedschap achteraf te behandelen met YOB Brushcon om roestvorming en de conditie van de haren hoog te houden.

KLEUREN

- Kleuren : Standaard (Ready Mix): WIT
- Basissen voor kleurenmengsysteem: Pastel (P) Deep (D) Transparant (TR). Zo goed als alle kleuren mogelijk.
- Speciale kleuren : Contacteer NIVEAU voor verdere inlichtingen.

CERTIFICATIE

Bevat weinig VOS.



TECHNISCHE BIJSTAND

Wordt verkregen via een erkend NIVEAU verdeler.

VOLATIELE ORGANISCHE STOFFEN

Klasse A/a. verf met maximum 30gr/L VOS. Limiet 2010 : 30gr/L

TECHNISCHE DATA

Bindmiddel technologie	Acrylaat copolymeren
Vaste stoffen in volume%	48.43 %
Vaste stof in gewicht %	57.40 %
Verbruik	8-10 m ² /L
Natte laagdikte	124 µm
Droge laagdikte	50 µm
Droogtijd : stofdroog 20°C	60 min.
Overschilderbaar na 20°C	12 uur
Volledig uitgehard 20°C	7 dagen
Glans	zijdemat
Densiteit 20°C	1.34 Kg/L
Dekkrachtklasse	1
Waterdampdoorlaatbaarheid	0.14 sd-value
Natte schrobvastheidsklasse	1

ONDERGROND, VOORBEREIDING EN GRONDLAGEN

De meeste verfproblemen doen zich voor door een slechte voorbereiding of applicatie. Door een goede oppervlakte voorbereiding help je het verfsysteem in langdurige bescherming. Verwijder alle oppervlakbevuiling, kalk inclusief, door te reinigen met een geschikt reinigingsmiddel. Spoel daarna en laat drogen. Gepelde of gekraakte verf dient integraal van het oppervlak verwijderd te worden door te krabben of te zandstralen. Verwijder alle vet of olie met een watergedragen ontvetter. Glanzende oppervlakken dienen bij voorkeur mat gewreven te worden. Er mag geen roest aanwezig zijn.

ONDERGROND	VOORBEREIDING ONDERGROND	GRONDLAAG	AFWERKING
Minerale ondergronden zoals pleister, cement,...	Het oppervlak moet droog, proper en stabiel zijn. Nieuw pleister dient voldoende droog te zijn. Herstel gebreken met de zelfde type pleister. Voor beton: bekistingsolie moet weg zijn.	Fixeermiddel bij poederende ondergronden, anders 1 laag NIVEAU DEKKENDE MUURPRIMER.	NIVEAU ED ACRYL LATEX of andere afwerkingsproducten.
Gipskartonplaten en gelijkaardig materiaal	Het oppervlak moet droog, proper en stabiel zijn.	Fixeermiddel bij poederende ondergronden, anders 1 laag NIVEAU DEKKENDE MUURPRIMER.	NIVEAU ED ACRYL LATEX of andere afwerkingsproducten.
Behang	Eerst reinigen met een Cleaner 1/20 verdunnen in water of een Cleaner Spray. Indien blaasvorming dient het behang verwijderd te worden.	1 laag NIVEAU DEKKENDE MUURPRIMER.	NIVEAU ED ACRYL LATEX of andere afwerkingsproducten.
Oude verflagen op waterbasis	Oppervlak dient goed hechtend, gaaf, gereinigd en droog te zijn.	1 laag NIVEAU DEKKENDE MUURPRIMER.	NIVEAU ED ACRYL LATEX of andere afwerkingsproducten.
Oude verflagen op solventbasis	Oppervlak dient goed hechtend, gaaf, gereinigd en droog te zijn. Indien nodig mat gemaakt met sterk ammoniakhoudend water. Glanzende oude verf volledig mat schuren.	1 laag NIVEAU DEKKENDE MUURPRIMER.	NIVEAU ED ACRYL LATEX of andere afwerkingsproducten.
Baksteen	Grondig reinigen. Voegen moeten stabiel zijn en vrij zijn van barsten. Verwijder slechte voegen en hervoeg.	1 laag NIVEAU DEKKENDE MUURPRIMER.	NIVEAU ED ACRYL LATEX of andere afwerkingsproducten.
Verven in slechte staat	Schuurapparaten. Herstel het oppervlak indien nodig. Controleer of er geen structurele problemen zijn.	1 laag NIVEAU DEKKENDE MUURPRIMER.	NIVEAU ED ACRYL LATEX of andere afwerkingsproducten.

Plaatselijk primeren is niet aangeraden. Beter is om het hele oppervlak te behandelen om verschil in inzuiging te vermijden. Dit zorgt immers voor kleur – en glansverschillen.



VERWERKING EN VERDUNNING

Met kwast (ronde of platte kwasten met varkenshaar) of met rol (verfrol, wit/geel polyamide). Verf is gebruiksklaar, max 5% verdunnen. 5% verdunning aangeraden bij sterk zuigende ondergronden zoals pleister en gyproc.

- Conventionele spuit is niet aangeraden.
- Met Airless: verf is gebruiksklaar, max 5 à 10% verdunnen indien gewenst.
- Spuitkop 0.017"-0.021"
- Druk : +/- 10 MPa (= 100 atm)

TECHNISCHE RAADGEVINGEN

Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij moeilijke gevallen NIVEAU te contacteren. Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moeten worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige verwerker vragen.

Patent Niveau B.V.

Haarbos 1
3953 HA Maarsbergen
Nederland
T 0343 – 70 37 57
info@niveau-vbs.nl
<https://www.verfvanniveau.nl/>