



OMSCHRIJVING

Matglanzende aflat op basis van een gemodificeerde geurethaniseerde alkydhars met hoogwaardige pigmenten. Voldoet aan de 2010 VOS wetgeving.

TOEPASSING

Wordt zowel toegepast als éénpots-systeem en als aflat voor binnen en buiten in traditionele systemen.

KENMERKEN

Uitstekende verwerking met goede vloeï-eigenschappen en dekking. Toepasbaar als éénpot-systeem over oude intacte verflagen en over grondverf. Uitstekend buitenduurzaam en watervastheid. Gemakkelijk te verwerken. Zeer goed glansbehoud. Bevat minder dan 300 gram VOS per liter.

KLEUR

RAL kleuren, en kleuren op aanvraag.

GLANS

Matglans.

BASISGEGEVENS

Dichtheid:	ca. 1,30 kg/l
Volumevaste stofgehalte:	ca. 70 %
Verdunner:	9008
Stofdroog:	ca. 3 uur
Overschilderbaar na minimaal:	ca. 24 uur
Overschilderbaar maximaal:	onbeperkt
Bevat:	275 gram VOS per liter

De basisgegevens zijn bepaald bij een temperatuur van 20°C en 50 % relatieve vochtigheid. De droogtijden zijn bepaald bij een natte laagdikte van 70 micrometer.

HOUDBAARHEID

Tenminste 12 maanden vanaf de produktiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangetoet, originele verpakking.

CONDITIES

De minimum-omgevingstemperatuur, vereist voor een voldoende doorharding, is 10°C. De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen.

VERBRUIK

Bij 35 micrometer, droge laagdikte: 19,4 m²/l



VERWERKING

Kwast en Roller.

Niveau PU Matglans wordt bijvoorkeur onverdund aangebracht.

Reinigen gereedschappen: verdunner 9008

Verpakkingen: 0,25 - 0,5 - 1 - 2,5 liter

DROGING

Bepaald bij 70 micrometer nat, bij 20°C en een RV van 50 %.

Stofdroog: ca. 3 uur

Kleefvrij: ca. 6 uur

Hanteerbaar: ca. 12 uur

Overschilderbaar: ca. 24 uur

Doorgehard: niet van toepassing

ALGEMEEN

Voornoemde gegevens werden aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kan aan dit technische merkblad geen recht worden ontleend.

Indien er gewerkt wordt onder omstandigheden, die niet aangegeven worden in dit merkblad, dient een schriftelijke bevestiging van ons te worden opgevraagd.

Patent Niveau B.V.

Haarbos 1

3953 HA Maarsbergen

Nederland

T 0343 – 70 37 57

info@niveau-vbs.nl

<https://www.verfvanniveau.nl/>