

Roest Basis

- Omschrijving** : waterverdunbare verf als basislaag voor het roest systeem.
- Bijzondere eigenschappen** : deze ijzerhoudende verf gaat écht roesten wanneer deze geactiveerd wordt met Roest Activator.
- Toepassing** : uitstekend toe te passen om wanden en voorwerpen een verroest uiterlijk te geven.
Op vrijwel alle ondergronden zoals hout en houtachtige materialen, stucwerk, gipsplaat, metaal, kunststoffen. Op kaal metaal en kunststoffen eerst een geschikte primer aanbrengen.
-

Basisgegevens : bepaald bij 23°C en 50% RV

- Bindmiddel** : kunststofdispersie mengsel
- Pigment** : ijzerpigment
- Viscositeit** : kwast/rol, 14 – 15 Poises
- Glans** : mat
- Kleur** : donkergrijs
- Soortelijk gewicht** : ca. 2,60 g/cm³
- Vaste-stofgehalte** : ca. 78 gewicht%
- Droogtijd** : stofdroog na ca. 1 uur
overschilderbaar na ca. 4 uur
niet schuren.
-

Applicatiegegevens

- Verwerking** : voor gebruik goed handmatig doorroeren om metaaldeeltjes homogeen te vermengen, bodemkoek kan aanwezig zijn door hoog soortelijk gewicht van de metaaldeeltjes. De minimale filmvormingstemperatuur is 7°C.
- Ondergrond** : de ondergrond moet schoon, droog en vast zijn.
Zuigende ondergronden voorbehandelen.
- Geadviseerde laagdikte** : droog: 95 - 110 micrometer = nat 120 - 140 micrometer
- Theoretisch rendement** : ca. 5 m² per ltr. in een enkele laag.
- Verwerkingscondities** : verwerkingstemp.: 8 - 30°C. relatieve luchtvochtigheid: max. 75%
- Verdunning** : niet verdunnen, dit verzwakt de ijzerconcentratie.
- Reiniging gereedschap** : direct met water reinigen; tijdens werkpauses het gereedschap in de verf laten staan.

Roest Basis

Overige gegevens

Dekking	: goed
Vulling	: zeer goed
Vloeïing	: matig
Stabiliteit/opslag	: in onaangebroken verpakking min. 1 jaar houdbaar koel, droog en vorstvrij opslaan.
Verpakking	: 0,5 ltr. - 1 ltr. - 2.5 ltr.

Opmerking : de manier van aanbrengen is zeer bepalend voor het eindresultaat. Breng Roest Basis egaal aan of laat juist dikkere delen staan voor een meer industrieel effect.

Roest Activator kan, in sommige gevallen, aangebracht op Roest Basis, doordringen tot de ondergrond en deze mogelijk (b.v. een primer) aantasten. Het is daarom wenselijk vooraf een testvlak met één laag Roest Basis en hierop één laag Roest Activator aan te brengen. Mocht dit negatief uitpakken dan kan men dit meestal voorkomen door 2 lagen Roest Basis aan te brengen.

Veiligheidsvoorschriften

Na overschrijding opslagstabiliteit of blootstelling aan hoge opslagtemperaturen (>28°C), kan er spanning in gesloten blik ontstaan. Indien dit het geval is, ontluichten via intikken van spijkertje, door middenvlak van deksel. Vervolgens afplakken van ontluichtingsopening.

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het productveiligheidsblad.

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

ARBO categorie : A - bevat geen of zeer weinig oplosmiddel. Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan de ARBO.

Europese verfrichtlijn 2004/42/EG A bijl. II : subcat a. Matte coatings voor wanden en plafonds. Type WG Max. 30 gram VOS/ltr. Fase II (vanaf 1-1-2010)
