

GLASWEEFSEL

PAINTED

Glasweefsel met aan de voorzijde een voorgeschilderde laag, waardoor er, bij lichte kleuren, maar één afwerklaag nodig is. Geschikt voor ruimten die snel weer in gebruik dienen te worden genomen, zoals bij renovatie- en nieuwbouwprojecten in o.a. kantoren en openbare gebouwen.

Eigenschappen:

- Oeko-Tex® gecertificeerd volgens Standaard 100
- Zeer moeilijk brandbaar, Euroklasse B-s1, d0
- Voldoet aan A+ label, zeer lage emissie van vluchtige stoffen
- Zeer stabiel, geen krimp of rek, stootvast
- Versterkt de ondergrond en voorkomt scheurvorming

Ondergrond en voorbehandeling:

Ondergrond moet draagkrachtig, afgebonden, schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.

- Zuigende en poederende ondergronden: goed reinigen en voorbehandelen met een fixeermiddel.
- Verontreinigingen (roet- en vochtvlekken, nicotine): reinigen en voorbehandelen met een isoleermiddel.
- Glanzende en gladde verflagen: ontvetten, licht schuren en stofvrij maken.

Vorbereiding:

Knip of snijd met een scherp afbreekmes of schaar de afzonderlijke banen op de gewenste lengte, plus 5-10 cm. Breng minimaal een baanbreedte DECORSCAN Glasweefsellijm aan op de ondergrond, met een vachtroller.

Verwerking:

Breng het DECORSCAN Glasweefsel aan, met de binnenzijde van de rol tegen de wand of het plafond. Druk goed in de lijmlaag en druk het geheel aan, met bij voorkeur een kunststofspatel of eventueel met een gladde rubberen rol. De overmaat van het DECORSCAN Glasweefsel met een RVS liniaal of spatel en een scherp mes langs plafond, plint of deurstijl afsnijden. De volgende baan stotend, dus baan-tegen-baan, op dezelfde manier als de vorige baan aanbrengen. Bij hoeken en kanten tot minimaal 10 cm doorplakken. Om een foutloze en loodrechte aansluiting te krijgen, moet de volgende baan overlappend aangebracht worden. Dan de twee lagen dubbel doorsnijden. Na droging van de glasweefsellijm (na ca. 18 uur), afwerken met 1 of 2 lagen in een gewenste muurverf.

Aanbevolen voor verwerking

Hoeveelheid lijm	ca. 250 g/m ²
Hoeveelheid muurverf	200-300 g/m ²

Algemeen:

Tijdens de productie wordt dit glasweefsel voortdurend streng gecontroleerd. Er zijn maximaal 3 productiefouten in de rol aanwezig, deze zijn zichtbaar gemarkeerd. Ter compensatie is er per productiefout een halve meter extra op de rol gerold. Het glasweefsel voor het lijmen (bij het snijden) op eventuele fouten controleren. **LET OP:** De zijde van het glasweefsel, welke tegen de muur dient te worden aangebracht, wordt gemarkeerd met een productienummer of doorlopende streep. Na afwerking met muurverf zal deze markering niet langer zichtbaar zijn.

Technische gegevens:

Type nr.	Omschrijving	Grammage	Rollengte	Rollbreedte
NDS-64P	Glasweefsel - Ruit fijn voorgeschilderd	120 g/m ²	25 m & 50 m	1 m
NDS-310P	Glasweefsel - Ruit project voorgeschilderd	145 g/m ²	25 m & 50 m	1 m